1

Erzeugen von IHU-Bauteilen mit Flansch

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Hohlprofils mit zumindest einem Flansch mittels des Innenhochdruckumformens.

Herkömmliche Hohlprofile mit einem Flansch werden im Allgemeinen durch das Strangpressen hergestellt. Insbesondere im Automobilbau wird der Flansch benötigt, um das beispielsweise mittels Strangpressen hergestellte Hohlprofil an weiteren Fahrzeugkarosserieteilen zu befestigen.

Ein Strangpressprofil ist beispielsweise aus der DE 10130794 Al bekannt, welches einen Flansch aufweist und anschließend einem Innenhochdruckumformen unterzogen wird, wobei der Verlauf und die Richtung des Flansches über die Länge des Strukturteils erst bei der Verformung nach dem Innenhochdruckverfahren maßhaltig festgelegt werden.

Ein stranggepresstes Hohlprofil mit Flansch weist jedoch im Allgemeinen den Nachteil auf, dass das Hohlprofil nur schlecht gebogen und/oder aufgeweitet werden kann. Dies hat seine Ursache darin, dass die Verbindungsstelle des Flansches an dem Hohlprofil wie ein Zuganker entgegen der Umformkraft wirkt. Darüber hinaus lässt sich aufgrund der Materialanhäufung an dieser Verbindungsstelle der Flansch nicht ausreichend dehnen und daher das Hohlprofil nicht prozesssicher umformen.

2

Aus der DE 19905365 Al ist es bekannt, ein Hohlprofil mit einem Flansch durch Rollformen aus einer Blechplatine herzustellen, wobei das Hohlprofil dann anschließend einem Innenhochdruckumformen unterzogen wird. Hierbei ist der Flansch vorab so festgelegt, dass er seine Lage und Abmessung erst während des Innenhochdruckumformens ausbildet. Ein solches Verfahren ist jedoch aus Gründen der Verfahrensdurchführung insoweit aufwendig, als dass der während des Innenhochdruckumformens zu verformende Anteil des Flansches an dem Ausgangshohlprofil in Abhängigkeit der Niederhaltekraft für den Flansch einerseits und den aufzubringenden Innenhochdruck andererseits genau festgelegt bzw. berechnet werden muss. Darüber hinaus ist das in dieser Druckschrift gezeigte Hohlprofil mit dem Nachteil behaftet, dass scharfe Kanten des Ausgangshohlprofils vorhanden sind, die aufgrund der starken Verfestigung während des Profilherstellungsprozesses am abschließenden, durch den IHU-Prozess hergestellten Endhohlprofil unter Umständen als sichtbare Restkanten oder Welligkeiten zurückbleiben. Das Zurückbiegen oder Ausstrecken solcher stark verfestigen Profilkanten kann im IHU-Prozess nicht vollständig bewerkstelligt werden.

Ausgehend davon ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum Herstellen eines Hohlprofils bereitzustellen, mittels welchem in einfacher Weise ein Hohlprofil mit zumindest einem Flansch prozesssicher hergestellt werden kann.

Gelöst wird diese Aufgabe mit einem Verfahren nach den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1.

Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass ein Ausgangshohlprofil aus einem einzigen Blech ist, wobei zumindest ein Flansch in Längsrichtung des Ausgangshohlprofils ebenfalls durch entsprechendes Falten oder Rollprofilieren des Blechs ausgebildet wird. Das Blech kann insbesondere aus einer

3

Blechplatine und/oder einem rollprofilierten, vom Coil abgewickelten Blech hergestellt sein.

Anschließend wird zur Ausbildung eines geschlossenen Ausgangshohlprofils die Stoßstelle des Blechs verschweißt und das geschlossene Ausgangshohlprofil in ein Innenhochdruckumform(IHU)-Werkzeug eingelegt. Beim Einlegen wird der zumindest eine Flansch in einen entsprechenden Hohlraum in dem IHU-Werkzeug positioniert und beim Innenhochdruckumformen mit einer definierten Niederhaltekraft eingeklemmt.

Gemäß der Erfindung sind die Innenkontur des IHU-Werkzeugs einerseits und die dann beim Innenhochdruckumformen aufzubringende Niederhaltekraft auf den Flansch andererseits so gewählt, dass die Position des Flansches gegenüber dem dann ausgebildeten Endhohlprofil immer unverändert bleibt.

Hierbei ist es gemäß der Erfindung möglich, die Niederhaltekraft in einer solchen Größenordnung festzulegen, dass beim Innenhochdruckumformen keinesfalls ein Nachfließen von Material in das Endhohlprofil auftritt.

Unter gewissen Umständen kann es jedoch auch gewünscht sein, dass ein solches Nachfließen von Material aus dem Flansch in das Endhohlprofil gestattet wird, sodass eine entsprechende Niederhaltekraft auszuwählen ist.

Gemäß der Erfindung kann der Flansch beim Falten oder Rollprofilieren des Blechs auf unterschiedliche Art und Weise hergestellt werden.

So ist es einerseits möglich, dass der Flansch beim Falten oder Rollprofilieren durch eine Materialdopplung des Blechs ausgebildet wird, das heißt, dass das Blech unter Ausbildung des Flansches umgefalzt bzw. rollprofiliert wird.

4

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass das Blech so gefaltet oder rollprofiliert wird, dass die beiden Enden des Blechs einen überlappenden Stoß zur Ausbildung des Flansches bilden.

Es ist jedoch auch möglich, dass das Blech an einem Ende unter Ausbildung des Flansches gefaltet oder rollprofiliert wird und das andere Ende beim Falten oder Rollprofilieren so umgeformt wird, dass es am Übergangsbereich zwischen dem Flansch und dem Ausgangshohlprofil anstößt.

Um ein geschlossenes Ausgangshohlprofil auszubilden, wird das Blech im Bereich ihrer freien Enden miteinander verschweißt. Da diese freien Enden im Bereich des Flansches liegen können oder außerhalb dieses Bereiches liegen können, wird dort jeweils eine Verschweißung vorgenommen.

Für den Fall, dass ein Nachfließen von Material aus dem Flansch beim Innenhochdruckumformen gewünscht ist, befindet sich die Schweißnaht auf alle Fälle außerhalb des Flanschbereichs im Ausgangshohlprofil.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellte Hohlprofile eignen sich beispielsweise für den Einsatz im Karosseriebau als Dachrahmen, Schweller, Querträger oder Längs- und Querträger in der Karosseriebodengruppe, wobei an den Flansch dann die benachbarten Karosseriebauteile durch klassische Fügeverfahren, wie beispielsweise Widerstandspunktschweißen, angebunden werden können.

Weitere Vorteile und Merkmale des erfindungsgemäßen Verfahrens ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen. Diese zeigen:

Fig. 1 schematisch ein IHU-Werkzeug mit einem eingeklemmten Flansch;

5

Fig. 2a

und 2b ein Ausgangshohlprofil mit unterschiedlichen Positionierungen der Schweißnaht;

Fig. 3 ein weiteres Ausgangshohlprofil mit einem einfachen Flansch; und

Fig. 4a

und 4b je ein Ausgangshohlprofil mit einer Schweißnaht außerhalb des Flanschbereichs.

In Fig. 1 ist schematisch ein IHU-Werkzeug 1 gezeigt, welches aus einem Oberteil 2 und einem Unterteil 3 besteht. Beide Teile 2 und 3 bilden einen Hohlraum 4 aus, der der Kontur des abschließenden Endhohlprofils entspricht.

In diesen Hohlraum 4 wird eine zu einem Ausgangshohlprofil 5 umgeformte Blechplatine eingelegt. Das Ausgangshohlprofil 5 weist einen Flansch 6 auf, welcher in einem entsprechenden Abschnitt 7 des Hohlraums 4 eingeklemmt wird.

Das Einklemmen kann entweder mit einer solchen Niederhaltekraft erfolgen, dass kein Materialnachfließen aus dem Bereich des Flansches 6 in das Endhohlprofil erfolgen kann, oder dass ein solches Nachfließen von Material gestattet wird.

Die Fig. 2a und 2b zeigen exemplarisch ein Ausgangshohlprofil 5, bei welchem ein Flansch 8 durch einen überlappenden Stoß der freien Enden des Blechs ausgebildet wird. Der Flansch 8 kann dann verschweißt werden, indem entweder im Stoßbereich des Flansches 8 eine Schweißnaht 9 (Fig. 2a) oder im Verlauf des Flansches 8, quer zu diesem, eine Schweißnaht 9 (Fig. 2b) vorgesehen wird.

6

Fig. 3 zeigt des Weiteren exemplarisch ein Ausgangshohlprofil 5, bei welchem der Flansch 10 dadurch ausgebildet wird, dass ein freies Ende des Blechs entsprechend umgebogen wird und das andere freie Ende im Übergangsbereich zwischen dem Flansch 10 und dem Ausgangshohlprofil 5 angeschweißt wird.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen Flansch 11 des Ausgangshohlprofils 5 derart auszubilden, dass das Blech umgefalzt wird und so in dem für den Flansch 11 vorgesehenen Bereich sich überlappt. Dies zeigen die Fig. 4a exemplarisch für einen einzigen Flansch 11 und die Fig. 4b für zwei Flansche 11. In beiden Fällen befindet sich die Schweißnaht 9 außerhalb des Flansches im Bereich des Ausgangshohlprofils 5. Ein derartiges Ausgangshohlprofil mit einer außerhalb des Flanschbereichs angesiedelten Schweißnaht 9 ist bevorzugt dann zu verwenden, wenn ein Nachfließen von Material aus dem Bereich des Flansches 11 beim Innenhochdruckumformen ermöglicht werden soll.

7

DaimlerChrysler AG

<u>Patentans</u>prüche

- Verfahren zum Herstellen eines Hohlprofils mit zumindest einem sich längs des Hohlprofils erstreckenden Flansch (6; 8; 10; 11), die Schritte aufweisend:
 - Falten oder Rollprofilieren eines Ausgangshohlprofils (5) aus einem Blech unter Ausbildung zumindest eines von dem Ausgangshohlprofil abstehenden Flansches (6; 8; 10; 11);
 - Verschweißen einer Stoßstelle des Ausgangshohlprofils (5); und
 - Innenhochdruckumformen (IHU) des Ausgangshohlprofils (5) in ein Endhohlprofil durch Aufbringen eines Innenhochdrucks mittels eines Fluids in das Innere des Ausgangshohlprofils (5), wobei der zumindest eine Flansch (6; 8; 10; 11) in einem IHU-Werkzeug (1) eingeklemmt wird derart, dass seine Position und Abmessung beim Innenhochdruckumformen gegenüber dem Endhohlprofil unverändert bleiben.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der zumindest eine Flansch (6; 8; 10; 11) in dem geschlossenen IHU-Werkzeug (1) mit einer Niederhaltekraft beaufschlagt wird, die beim Innenhochdruckumformen ein Nachfließen von Material aus dem Flansch (6; 8; 10; 11) in das Endhohlprofil verhindert.

8

- 3. Verfahren nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 dass der zumindest eine Flansch (6; 8; 10; 11) in dem geschlossenen IHU-Werkzeug (1) mit einer solchen Niederhaltekraft beaufschlagt wird, die beim Innenhochdruckumformen ein definiertes Nachfließen von Material aus dem
 Flansch (6; 8; 10; 11) in das Endhohlprofil gestattet.
- 4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der zumindest eine Flansch (6; 8; 10; 11) beim Falten oder Rollprofilieren durch eine Materialdopplung des Blechs ausgebildet wird.
- 5. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 dass der zumindest eine Flansch (6; 8; 10; 11) beim Falten oder Rollprofilirren durch ein Ende des Blechs ausgebildet wird, wobei das andere Ende des Blechs an dem Übergangsbereich zwischen dem Flansch (6; 8; 10; 11) und
 dem Ausgangshohlprofil (5) anstößt.
- 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Ausgangshohlprofil (5) im Bereich des Flansches (6; 8; 10; 11) oder außerhalb dieses Bereichs verschweißt wird.







Fig. 1










Fig. 3





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter I Application No PCT/EP2004/010182

			FC1/EF200	7 010162
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER B21D26/02			
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	ation and IPC	_	
	SEARCHED			
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification B21D	on symbols)		
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent th <u>at s</u>	uch documents are includ	đeđi in the lieids se	arched
	ata base consulted during the International search (name of data bas	se and, where practical,	search terms used)	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rela	evant passages		Relevant to claim No.
Х	EP 0 942 794 B (ELPATRONIC AG) 22 September 1999 (1999-09-22)			1-6
Υ	column 3, line 6 - column 4, line claims 1,5; figures la-le	· 12;		3
Υ	DE 101 41 503 C (AUDI NSU AUTO UNION AG) 10 October 2002 (2002-10-10)			3
А	column 2, line 43 - column 3, lin claims 1,3; figures 1-5	ne 5;		1,2,4-6
A	EP 0 127 954 A (HONDA MOTOR CO LT 12 December 1984 (1984-12-12) figures 1,2	TD)		1,5
A	US 5 070 717 A (GENERAL MOTORS CORPORATION) 10 December 1991 (19 figures 4-11	991-12-10)		1
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family m	embers are listed in	n annex.
° Special ca	alegories of cited documents:	*T* later document publi	shed after the inte	mational filing date
A docume	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and cited to understand invention	not in conflict with	the application but
"E" earlier of filling of	document but published on or after the International tate	"X" document of particul cannot be consider	lar relevance; the c	almed invention he considered to
which	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another nor other special space (as openions)	involve an inventive "Y" document of particul	e step when the doo lar relevance; the c	cument is taken alone aimed invention
O docum	n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	document is combi	ned with one or mo	rentive step when the re other such docu- is to a person skilled
P' docume	ent published prior to the international filing date but	in the art. *&* document member of	J	•
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of th	e international sear	ch report
9	December 2004	17/12/20	004	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer		
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	 Vinci, \	ı	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interr at Application No PCT/EP2004/010182

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0942794	В	22-09-1999	AT	217816 T	15-06-2002
			BR	9714374 A	21-03-2000
			CA	2273904 A	1 11-06-1998
			DE	59707337 D:	1 27-06-2002
			EP	0942794 A	1 22-09-1999
			JP	2001507283 T	05-06-2001
			US	2001008228 A	
			MO	9824569 A	
			ES	2176770 T	
			KR	2000057374 A	15-09-2000
			PT	942794 T	31-10-2002
DE 10141503	С	10-10-2002	DE	10141503 C	10-10-2002
EP 0127954	Α	12-12-1984	JP	59206272 A	22-11-1984
			AU	2768684 A	08-11-1984
			EP	0127954 A	2 12-12-1984
			US	4732819 A	22-03-1988
US 5070717	A	10-12-1991	NONE		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interr. Jes Aktenzeichen
PCT/FP2004/010182

			PC1/EP200	4/010182
A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES B21D26/02			
Nach der Int	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPK		
	RCHIERTE GEBIETE			
Recherchier IPK 7	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo B21D	ole)		
	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so			
	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N ternal, PAJ, WPI Data	lame der Datenbank un	d evtl. verwendete s	Suchbegriffe)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kalegorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht komme	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
х	EP 0 942 794 B (ELPATRONIC AG) 22. September 1999 (1999-09-22)			1–6
Υ	Spalte 3, Zeile 6 - Spalte 4, Zei Ansprüche 1,5; Abbildungen 1a-1e	le 12;		3
Υ	DE 101 41 503 C (AUDI NSU AUTO UN 10. Oktober 2002 (2002-10-10)	IION AG)		3
A	Spalte 2, Zeile 43 - Spalte 3, Ze Ansprüche 1,3; Abbildungen 1-5	eile 5;		1,2,4-6
Α	EP 0 127 954 A (HONDA MOTOR CO LT 12. Dezember 1984 (1984-12-12) Abbildungen 1,2	D)		1,5
A	US 5 070 717 A (GENERAL MOTORS CORPORATION) 10. Dezember 1991 (1991-12-10) Abbildungen 4-11			1
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Slehe Anhang	Patentfamilie	<u> </u>
* Besondere *A* Veröffer aber ni		oder dem Prioritäts Anmeldung nicht ko	datum veröffentlicht ollidiert, sondern nur eliegenden Prinzips	internationalen Anmeldedatum worden ist und mit der zum Verständnis des der oder der ihr zugrundellegenden
"L" Veröffen schein andere soll od	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	kann allein aufgrun erfinderischer Tätig "Y" Veröffentlichung vor	d dieser Veröffentlic keit beruhend betra hesonderer Bedeu	itung; die beanspruchte Erfindung hung nicht als neu oder auf chtei werden tung; die beanspruchte Erfindung eit beruhend betrachtet
eine Be "P" Veröffer	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung die vor dem internationalen. Anmeldedatum aber nach	werden, wenn die \ Veröffentlichungen	/eroffentlichung mit dieser Kategorie in ür einen Fachmann	einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und nahellegend ist
Datum des A	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des	internationalen Rec	cherchenberichts
9.	. Dezember 2004	17/12/2	004	
Name und P	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Be	edlensteter	
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Vinci,	ν	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern: les Aktenzeichen
PCT/EP2004/010182

	lecherchenbericht irtes Patentdokume	nt	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP	0942794	. B	22-09-1999	AT	217816 T	15-06-2002
			•	BR	9714374 A	21-03-2000
				CA	2273904 A1	11-06-1998
		. •		DE	59707337 D1	27-06-2002
				EP	0942794 A1	22-09-1999
				JP	2001507283 T	05-06-2001
				US	2001008228 A1	19-07-2001
				ЙO	9824569 A1	11-06-1998
				ES	2176770 T3	01-12-2002
	. •	:		KR	2000057374 A	15-09 - 2000
				PT	942794 T	31-10-2002
DE	10141503	С	10-10-2002	DE	10141503 C1	10-10-2002
EP	0127954	Α	12-12-1984	JP	59206272 A	22-11-1984
				ΑU	2768684 A	08-11-1984
				EP	0127954 A2	12-12-1984
				US	4732819 A	22-03-1988
US	5070717	Α	10-12-1991	KEIN	IE	